

Mezcla de cemento, agregado de granulometría controlada y aditivo.

USOS Y CARACTERISTICAS

Morteros diseñados para unir piezas de mampostería en muros estructurales y pañete donde se requiera mayor resistencia.

BENEFICIOS

- Producto listo para usar.
- La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del producto.
- Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra.
- Ahorro en mano de obra y tiempos de ejecución.
- Permite ser aplicado con máquinas lanzadoras.
- Adecuado control de inventario.

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
Presentación	Saco 40 kg
Tipo	Polvo
Color	Gris
Cantidad de agua	6,0 (+/- 0,5) litros
Densidad en seco	1,8 ton/m ³
Tiempo manejabilidad	1 hora después de mezclado

RENDIMIENTO

- Un saco de 40 kg equivale aprox. a 0.024 m³ de mezcla húmeda.

PREPARACION DE LA MEZCLA

- Vaciar en mezcladora o recipiente no absorbente la mitad del agua requerida.
- Agregar un bulto de mortero seco (40 kg) e ir adicionando el agua restante.
- Mezclar perfectamente hasta eliminar los grumos o material seco y obtener una mezcla homogénea.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo, en lugar fresco y ventilado sobre estibas, separado del piso y de las paredes, por un periodo máximo de 6 meses.

RECOMENDACIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- Lávese abundantemente después de manejarlo.

CURADO

- Se recomienda curar la instalación para lograr un fraguado óptimo, permitiendo obtener un máximo de adhesión al sustrato y resistencia a la compresión.

